

## 内样负离子健康漆生产配方

序号	原材料	投入数量/kg	备注
制浆			
1	水	340	
2	润湿剂	1.5	
3	5040 分散剂	5	
4	杀菌剂	2.5	
5	多功能助剂	1	AMP-95
6	A10 消泡剂	0.5	
7	金红石钛白	230	
8	滑石粉	20	
9	煅烧高岭土	100	
调漆			
10	负离子粉	10	
	水	20	
11	净味乳液	230	
12	成膜助剂	11	
13	A10 消泡剂	0.7	
14	纤维素	2.5	
	丙二醇	10	
15	流平剂	2	
	丙二醇	5	
16	缔合型增稠剂	2	
	水	2	
17	碱溶性增稠剂	2	
	水	2	